



PP Fill

Paviršiaus glaistas ir tinkas Power Protect [eco] sistemai

Atspalvis	Likutis
	Kiekis ant paletės 42
	Pakuotė 15 kg
	Pakuotės rūšis Popierinis maišas
	Pakuotės kodas 15
	Artikelio Nr.
	0261 ■

Išėiga

Apie 1,3 kg/m²/mm sluoksnio storio, visam paviršiui apie 6,0 kg/m²



Panaudojimo sritys



- Vidaus patalpos
- Mažų, uždarytų ir dažymui pritaikytų tinkuojamų paviršių paruošimas
- Paviršių kokybės lygiai Q1-Q3

Savybės

- Pralaidu vandens garams
- Aukštas kapiliarinis aktyvumas
- Stiprus sukibimas
- Atsparu drėgmei
- Bendras sluoksnio storis apie 5 mm

Produkto duomenys



Sluoksnio storis	Maks. 5 mm
Tūrinis tankis	Apie 1,2 kg/dm ³
Atsparumo gniuždymui klasė	CS II (1,5-5,0 N/mm ²)
W ₈₀	0,017 m ³ /m ³
W _{sat}	0,52 m ³ /m ³
Šilumos laidumas λ	0,48 W/(m·K)
Naudojamas vanduo	4,5-4,7 l/15 kg
Aw-vertė / vandens sugėrimo koeficientas	13,32 kg/(m ² h ^{0,5})
Vandens garų laidumas	μ < 14
Degumas	Klasė A1
Didžiausias grūdėtumas	0,5 mm

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Galimi sistemos produktai

- **Color SL (2991)**
- **Power Protect W 30 ^[eco] (0264)**
- **Power Protect R 15 ^[eco] (0265)**
- **Power Protect P 25/P 40 ^[eco] (0262)**
- **Tex 4/100 (3880)**

Pasiruošimas darbui


- **Reikalavimai pagrindui**
Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus

Paruošimas



- **Maišymas**
Vandenį įpilti į švirią talpą ir supilti sausą skiedinį
Su tam skirtu maišymo prietaisu maišyti intensyviai ir tolygiai apie 3 min. kol gausis vientisa, darbui tinkama konsistencija

Apdirbimas



- **Apdirbimo sąlygos**
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C
Žemesnė temperatūra prailgina, aukštesnė - sutrumpina apdirbimo bei medžiagos kietėjimo laiką

- **Apdirbimo laikas (+20 °C)**
Apie 60 min.

Sutvirtinamasis sluoksnis

Priemonę tepti dantyta mentele 3 mm storio sluoksniu
Audiņį dėti į dar šviežio sutvirtinamojo sluoksnio vidurį.
Audiņio juostos turi persidengti mažiausiai 10 cm.

Paviršiaus formavimas

Priemonę dėti maždaug 2 mm ant gerai pritvirtinto sutvirtinamojo sluoksnio.
Paviršių išlyginti tinkamais įrankiais.
Paviršiaus apdirbimas po sukietėjimo.



Apdirbimo nurodymai

Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu
Itin smulkūs įtrūkimai nelaikomi defektu, nes jie neįtakoja paviršiaus savybių
Priklausomai nuo aplinkos sąlygų, jeigu vidaus patalpos šildomos arba susidaro skersvėjis, uždėti plėvelę, kad neišdžiūtų per greitai.

Nurodymai

Negalima dengti ant paviršiaus, kurį nuolat veikia gruntinė drėgmė
Po džiūvimo ir sukietėjimo galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdirbimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis, nei vėliau išlygintas arba "pašiauštas" paviršius. Dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo gali taip pat šiek tiek skirtis atspalviai.
Gali būti piritų (geležies sulfido) pėdsakų
Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!
Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę
Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB
Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!
Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.
Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

Darbo įrankiai/ valymas



Maišymo įrankis, mentelė, dantyta mentelė, išlyginamoji mentelė, lenta-kempinė

Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

Remmers įrankiai

- **Messeimer (4241)**
- **Collomix AR 170 (4247)**
- **Mischgefäß (4030)**
- **Collomix WK 90/500 S (4448)**
- **Remmers Quirlex (4282)**
- **Abdeckpapier (5019)**
- **Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)**
- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**
- **Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)**
- **Glättkelle (4004)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Glättkelle duo (4118)**
- **Feinputzkelle -FLEXIS ONE- (4233)**
- **Schwammbrett gelb (4936)**
- **Reibebrett Latex (4548)**

Sandėliavimas/ galiojimas

Laikyti sausiai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.



Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybiečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.