



Tex 4/100

Armavimo tinklelis iš e-stiklo, padengtas polimeriniu plastikų

Likutis		
	Kiekis ant paletės	1500
	Pakuotė	50 m
	Pakuotės rūšis	Volelis
	Pakuotės kodas	01
	Artikelio Nr.	
	3880	■

Išėiga

Apie 1,1 m²/m²



Panaudojimo sritys



- Pagrindo judėjimo fiksavimas
- Įtrūkimų taisymas
- Kompleksinės šiluminės izoliacijos sistemoje
- Armavimas iQ-Top SP, iQ-Top SLS ir Power Protect [eco] sistemose

Savybės

- Ilgalaikis elastingumas
- Atsparu puviniui
- Atsparu šarmams
- Neslankioja (stabilus)
- B: 1 m / L: 50 m

Produkto duomenys

Kilpų dydis	4 x 4 mm
Paviršiaus svoris	Apie 160 g/m ²
Grandinės atsparumas trūkiui	mažiausiai 2100 N
Elemento atsparumas trūkiui	mažiausiai 2200 N

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- Multikleber (2856)
- VM Fill (0517)
- iQ-Top SP (0240)
- iQ-Top SLS (0230)
- PP Fill (0261)

Apdirbimas

Sujungimas

Tinklelis sudaigstomas maždaug 6 kartus į m² ant nušlifuotų, švarių nuvalytų medinių grindų, prieš tai atlikus gruntavimą ir jam išdžiūvus.
Persidengianti sritis skersai ir išilgai ≥ 10 cm

Suklijavimas

Visą audinio plotą įspausti į dangos masę.
Persidengianti sritis skersai ir išilgai ≥ 10 cm

Nurodymai

Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.
Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

Sandėliavimas/ galiojimas

Originalią pakuotę laikyti sausai ir pastatytą.



Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.