



PATIO

GAMINIO INFORMACIJA

| | |
|-----------------------------|--|
| Apibūdinimas | Vandeninis grindinio trinkelėlių beicas. |
| Savybės ir paskirtis | Skirtas pramoniniu būdu dažytoms ir nedažytoms betoninėms grindinio trinkelėms ir plytelėms. Nerekomenduojama naudoti naujoms grindinio trinkelėms ir nesugeriantiesiems paviršiams, pvz., ir natūraliam akmeniui. |

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|--|--|
| Bazė | EK. |
| Spalva | Bespalvis. Spalvinamas pagal spalvyną <i>Patio Paving Stone</i> spalvyną (TVT EK01 – TVT EK10). Taip pat galima balta EK00 spalva. Naudokite tik spalvintą gaminį. |
| Blizgumas | Neapibrėžtas. |
| Teorinė išeiga | 4–8 m ² /l vienu sluoksniu dažant betonines trinkeles ar plyteles (priklauso nuo paviršiaus sugeriamumo). |
| Pakuočių dydžiai | 0,9 l, 2,7 l ir 9 l. |
| Skiediklis | Vanduo. |
| Įrankiai | Teptukas (T6), volelis (S10) ar purkštuvas. Purškimui rekomenduojamas kuprinės tipo ar panašus slėginis purkštuvas. |
| Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui) | Ant paviršiaus galima vaikščioti po kelių valandų. Džiūvimo trukmė priklauso nuo beico kiekio ir paviršiaus porėtumo. Jei reikia, kitą beico sluoksnį galima dengti po kelių valandų, kai paviršius išdžiūsta (priklausomai nuo sąlygų). |
| Sausasis likutis | Apie 10 proc. |
| Tankis | Apie 1 kg/l, ISO 2811. |
| Sandėliavimas | Saugokite nuo šalčio. Atidarius pakuotę reikia sunaudoti per vieną sezoną, nes gali pakisti savybės. |



PATIO

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

| | |
|---|---|
| Dengimo sąlygos | Paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir beico temperatūra dengiant ir paviršiui džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. |
| Paviršiaus paruošimas | Pašalinkite purvą, dulkes, samaną ir kerpes. Nuplaukite aukšto slėgio plovimo įrenginiu naudodami ploviklį <i>Tikkurila Tehopesu</i> pagal instrukciją. Jei trinkelės ar plytelės dar gana naujos, naudokite antgalį „Turbo“ arba bent pakankamą slėgį, kad užtikrintumėte reikiamą paviršiaus sugeriamumą. |
| Dengimas | <p>Norėdami išsirinkti tinkamiausią spalvą ir dengimo būdą, taip pat išsiaiškinti, koku santykiu skiesti vandeniu ir keliais sluoksniais geriausia dengti, visada atlikite bandomąjį dengimą. Beicą galima skiesti vandeniu iki 50 tūrio proc. (2 dalys beico ir 1 dalis vandens).</p> <p>Prieš naudodami beicą gerai išmaišykite, taip pat pamaišykite naudodami. Naudokite teptuką, volelį arba purkštuvą. Naudodami purkštuvą, jei reikia, baigdami naudokite volelį arba teptuką, kad beicas geriau susigertų į trinkelėlių ar plytelėlių poras. Tepkite tolydžiais potėpiais, kad beico sluoksnis būtų vienodas. Stenkitės, kad beicas susigertų Netepkite storo, dažus primenančio, sluoksnio.</p> <p>Nedažytos (betoninės) grindinio trinkelės ir plytelės: Pasirinkite norimą spalvą iš spalvyno <i>Patio Paving Stone</i>. Denkite 1-2 sluoksniais priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo ir norimo rezultato. Dengiant keliais sluoksniais, rekomenduojama beicą skirtą pirmam sluoksniui skiesti. Geriausiam rezultatui pasiekti rekomenduojama dengti 2 sluoksniais.</p> <p>Dažytos grindinio trinkelės ir plytelės: Pasirinkite spalvą, panašiausią į esamą trinkelėlių ar plytelėlių spalvą. Denkite 1-2 sluoksniais priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo ir norimo rezultato. Paprastai pakanka 1 sluoksnio.</p> |
| Pastaba! | <p>Grindinio trinkelės ir plytelės yra nuolat veikiamos atmosferos, taip pat gali būti stipriai paveiktos mechanškai, todėl jas gali tekti atnaujinti beveik kasmet.</p> <p>Paruoškite reikiamą kiekį vienos partijos beico, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Nuolat atmosferos veikiamą paviršių gali prireikti atnaujinti kasmet. Beicas yra skaidrus, todėl nėra tinkamas keisti spalvą anksčiau pramoniniu būdu dažytoms grindinio trinkelėms ir plytelėms. Pramoniniu būdu dažytas grindinio trinkelės ar plytelės gali skirtis savo spalva. Tepalų ar druskų įsiskverbimas į paviršių gali turėti įtakos galutinei spalvai.</p> |
| Įrankių valymas | Įrankius valykite su vandeniu. Norint pašalinti sukietėjusius priemonės likučius, naudokite įrankių valiklį <i>Tikkurila Pensselipesu</i> . |
| Remontinis dengimas | Paviršius dengtas su <i>Tikkurila Patio</i> gali būti dengiamas pakartotinai tuo pačiu gaminiu. |
| Paviršiaus priežiūra | <p>Apdorotą paviršių valykite atsargiai, kadangi beicu padengtas paviršius normaliomis sąlygomis galutinį kietumą pasiekia apytiksliai po 4 savaitių.</p> <p>Anksčiausiai praėjus mėnesiui po dengimo, purvinas paviršius gali būti valomas su valymo priemone <i>Tikkurila Huoltipesu</i> (1 dalis priemonės ir 10 dalių vandens). Nuplaukite paviršių ir leiskite išdžiūti.</p> |
| SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008 | <p>Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.</p> <p>Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.</p> |
| APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS | Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. |
| TRANSPORTAVIMAS | Neklasifikuojamas. |

ser221014/sna151014lehte151014/akk311014/27V6100