

# Ultra Fix



Elastingi cementiniai klijai keraminėms plytelėms, natūraliam akmeniui ir akytam betonui tvirtinti prie „Kiilto“ hidroizoliacinės membranos sluoksnio, vinilo, plytelių ar klinkerio, taip pat prie įprastų statybinių plokščių, tinkančių plytelėms ir akmens dangai. Tinka naudoti viduje ir lauke. Tinka šildomoms grindims.

- skirta klijuoti keramikos ir klinkerio plyteles, dekoratyvinį ir natūralų akmenį
- skirta porėtoms ir neporėtoms medžiagoms
- C2TE
- skiedinys: sienoms 12 val., grindims 24 val.
- skirta naudoti ir lauke
- nesusėda

## PANAUDOJIMO SRITIS

Nesusėdantys klijai, skirti klijuoti drėgmei atsparias plyteles, klinkerio plyteles ir akmenis ant vinilo, dažų, plytelių, klinkerio ir panašių medžiagų bei paviršių, kurie yra padengti Kiilto hidroizoliacinėmis membranomis arba „Kiilto Kosteussulku“ drėgmės barjeriais, pvz., gipso plokščių paviršių. Taip pat tinka naudoti išorėje. Netinka nuolat po vandeniu esančioms vietoms (pvz., baseinams). Taip pat tinka šildomoms grindims.

Plytelėmis klijuojami paviršiai turi būti švarūs ir be dulkių. Pašalinkite vandenyje tirpstančius lyginimo mišinius. Sausi ir sugeriantys paviršiai turi būti gruntuojami skiestu „Kiilto Start Primer“ gruntu arba drėkinami vandeniu. Plokštės turi būti gruntuojamos neskiestu „Kiilto Start Primer“ gruntu. Klijuodami plyteles ant vinilo, dažų, plytelių ir klinkerio medžiagų įsitikinkite, kad paviršius yra kietas ir tvirtas bei tinkamai sukibęs su savo paties pagrindu. Pašalinkite vašką, riebalus ir purvą nuo paviršiaus šarminiu valikliu ir gerai nuskalaukite. Kai paviršius nudžius, nušlifaukite, jei reikia, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Išjunkite grindų šildymą apyt. 24 val. prieš klijuodami plyteles.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Lėtai berkite mieltelius, nuolat maišydami, į vėsų, švarų vandenį, kol susiformuos tolygi masė. Palikite mišinį apyt. 15 min. ir tada švelniai išmaišykite dar kartą. Tada tepkite klijus ant paviršiaus, kurį spėsime padengti plytelėmis per 15-20 minučių, stipriai prispausdami ir perbraukite dantyta mentele. Tvirtai prispauskite plyteles prie paviršiaus ir nedelsdami užfiksuokite padėtyje. Plytelių padėtį galima koreguoti per 15 min. Rekomenduojama pakelti atsitiktines plyteles, jog būtų įsitikinta, kad plytelių galinė pusė pakankamai padengta klijais (glazūruotoms plytelėms 70–75 %, o klinkeriui 80–90 %). Plyteles klijuojant lauke, plytelių galinė pusė klijais turi būti padengta 100 %. Norint užtikrinti tinkamą klijų padengimą ant plytelių, reikia rinktis mentelę pagal plytelės dydį ir klijavimo paviršių. Pašalinkite šviežias dėmes vandeniu ir drėgnu audeklu. Sukietėjusį skiedinį galima pašalinti tik mechaniškai.

GRINDŲ PAGRINDO	Betonas < 90 % RH
ATVIRAS LAIKAS	daugiau nei 0,5 MPa / 30 min. (EN 12004-2:2017)
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	Optimali +18–20 °C, minimali +5 °C
SERTIFIKATAI IR REGISTRACIJOS	C2TE (EN12004-1:2017), M1
MAKS. DALELIŲ DYDIS	0,5 mm
ATSPARUMAS ŠALČIUI	Atsparus šalčiui
DEGUMO KLASĖ	E
PADENGIMAS	apytikr. 3 kg/m <sup>2</sup> tepant standartine dantyta mentele (grioveliai: 6mm x 6mm x 6mm) apyt. 2 kg/m <sup>2</sup> tepant mozaikine mentele (grioveliai: 4 mm x 4 mm x 4 mm).
MAIŠYMO SANTYKIS	6 l vandens / 20 kg maišas (sienos) 6,5 l vandens / 20 kg maišas (grindys)
SIŪLĖS STIPRIS	≥ 1,0 MPa (EN 12004-2:2017)
RIŠIKLIO RŪŠIS	dervos-cemento-kvarco pagrindo mielteliai
DARBO LAIKAS	Darbo laikas apyt. 3 val. įpylus vandens
PAKUOTĖS DYDŽIAI	20 kg bag
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytoje pakuotėje maks. 1 m. sausomis sąlygomis.

Siūlių glaistymas „Kiilto Saumalaasti“ skiediniu bei lengvos apkrovos galimos po 12 val. sienoms, o grindims – ne anksčiau kaip po 24 val. Palikite plyteles džiūti savaite, prieš pradėdant įprastai naudoti. Žema temperatūra ir aukštas oro drėgnumas gali pailginti kietėjimo ir džiūvimo procesą.

Skydelių ir plokščių sienelių kraštai, sujungimai tarp sienų ir grindų plytelių bei kiti judantys sujungimai turi būti užpildomi sanitariniu silikonu „Kiilto Saniteettisilikon“.

Tinka koreguoti nedidelius paviršiaus nelygumus prieš klijuojant plyteles.

Kelių milimetrų nelygumams rekomenduojame naudoti „Kiilto“ sienų glaistą arba lyginimo mišinį.

#### **PAPILDOMA INFORMACIJA**

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

#### **APLINKA IR SAUGUMAS**

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Daugiau informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu [www.kiilto.lt](http://www.kiilto.lt).