

Kiilto Acryl



Siūlių sandarinimas tarp konstrukcijų. Taip pat tinka vidinių įtrūkimų užtaisymui. Dažoma. Dažant taip pat tinka naudoti išorėje.



- skirta įvairių tipų konstrukcijų sandarinimui
- įtrūkimams sandarinti ir užtaisyti
- vandens pagrindo
- galima dažyti
- nudažius galima naudoti ir išorėje

PANAUDOJIMO SRITIS

Kiilto Acryl yra vieno komponento polimerinis glaistas sujungimams ir sandarinimui. Tinka naudoti ant durų ir langų rėmų bei kitų konstrukcijų, kampų, siūlių, vidinių pertvarų bei įtrūkimų. Galima dažyti. Atitinka EN 15651-1:2012 standartų reikalavimus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Norimas užpildyti pagrindas turi būti sausas, be dulkių ir riebalų. Tvirtas putų plastiko profilis gali būti naudojamas kaip siūlės dugno užpildas.

Nupjaukite viršutinį tūbelės galą. Įsukite į vietą išspaudimo antgalį ir nupjaukite jį ties norimo diametro riba. Norimas užpildyti pagrindas turi būti sausas, be dulkių ir riebalų. Įspauskite sandariklį į siūlę ir nedelsiant išlyginkite švari vandeniu sudrėkinta mentele ar pirštais.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Skirtingos vietos darbinės sąlygos įtakos produkto veikimą ir rezultatą. Rezultatas taip pat labai priklauso nuo darbo būdų. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Daugiau informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

RIŠIKLIO RŪŠIS	Akriolo dispersija
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	Apytikr. 1,7 kg/dm³
SUSITRAUKIMAS	Maks. 20 %
KIETĖJIMO GREITIS	Išdžiūna po 20–30 min. / +20 °C, dažoma po 24 val. Stingimo laikas 1–2 savaitės, priklausomai nuo siūlės dydžio.
PAKUOTĖS DYDŽIAI	310 ml
EKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA	-20 °C–+ 70 °C
PADENGIMAS	5 x 5 mm siūlė, apytikr. 12 m / tūbelė
MAKS. SIŪLIŲ DEFORMAVIMASIS	maks. 10 % siūlės pločio
SANDĖLIAVIMAS	Uždaroje talpoje, temperatūrai esant daugiau nei +1 °C. Tinka naudoti iki: žr. datą ant tūbelės.