



TIKKURILA

## TERASSI- JA KALUSTEPESU

VEIKSMINGAS TERASŲ IR LAUKO BALDŲ PLOVIKLIS BEI BALIKLIS

### APIBŪDINIMAS

Oksiduojanti valymo priemonė. Dažymo reikmenų kategorija 01 (RT klasifikacija – MaalausRYL 2001). Dažymo reikmenų kategorija 012 (RT klasifikacija – MaalausRYL 20012). Patentuotas gaminytis, F1120542, SE529353.

### PASKIRTIS

Skirta mediniams lauko baldams ir terasoms plauti prieš atnaujinant dangą. Balina patamsėjusią bei papilkėjusią medieną.

### SAVYBĖS

Naudojama apdorotiems ir neapdorotiems mediniams ir plastikiniams paviršiams.

## TERASSI- JA KALUSTEPESU

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Išėiga</b>	0,5 l miltelių (5 l paruošto naudoti tirpalo) užtenka apie 15 m <sup>2</sup> plotui, 1 l miltelių (10 l paruošto naudoti tirpalo) užtenka apie 30 m <sup>2</sup> plotui priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo bei nešvarumo.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	0.5 l, 1 l, 46 l
<b>Įrankiai</b>	Teptukas arba volelis.
<b>Tankis (kg/l)</b>	Apie 1 kg/l, ISO 2811.

# TERASSI- JA KALUSTEPESU

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Komponentų maišymas

Atviraime plastikiniame inde sumaišykite pakuotės turinį su šaltu vandeniu: 0,5 l pakuotė – 5 l vandens, 1 l pakuotė – 10 l vandens. Visą pakuotės turinį sunaudokite vienu kartu. Leiskite pastovėti 15 min. Prieš naudodami gerai išmaišykite. Tirpalo tinkamumo trukmė – 2–4 val. Paruoštas naudoti tirpalas yra šarminis (pH >10).

### Paviršiaus paruošimas

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite akių arba veido apsaugos priemones. Saugokite, kad neužtikštų ant augalų, drabužių ir niekuo neapdorotų baldų ir pan. Pasirūpinkite švelniu balinamuoju poveikiu.

### Dengimas

Gausiai padenkite paviršių tirpalu naudodami teptuką arba volelį ir leiskite jam veikti maždaug 15–30 min., ant kietmedžio ir baldų laikykite 10 min. Visas paviršius turi būti drėgnas, kai reikia, užtepkite tirpalo papildomai. Kai oras šiltas ir saulėtas, iš pradžių galite sudrėkinti paviršių vandeniu, kad jis neišdžiūtų pernelyg greitai. Labai nešvarų ar patamsėjusį paviršių gali tekti apdoroti kelis kartus. Saugokite, kad nepatektų ant augalų, neužtikštų ant drabužių ir veido.

Nuplaukite paviršių šepetėliu arba slėginiu plautuvu ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Plaudami slėginiu plautuvu naudokite mažą slėgį, ypač jei mediena sena. Naudokite nebraižančius plovimo įrankius, pvz., plovimo šepetėlius arba metalinius šveistukus. Šiais įrankiais lengvai pašalinsite medienos atplaisas, kurios pasimato nuplautam paviršiui išdžiūvus.

Nuplautą paviršių rekomenduojama perdažyti arba peraliejuoti.

### Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Sunaikinti produktą ištirpinant jį vandenyje. Po to galima utilizuoti skysčius pagal vietos reglamentus. Produktas yra biologiškai suyantis.

### SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

**Sudėtyje yra:** natrio karbonato peroksihidratas. **PAVOJINGA.** Gali padidinti gaisrą, oksidatorius. Kenksminga prarijus. Smarkiai pažeidžia akis. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Nerūkyti. Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis ir rūgštimis ar bazėmis. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos priemones. **PATEKUS Į AKIS:** Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją.



GHS03



GHS05



GHS07